

Scheda Tecnica

Nm	NM 2/50
Ne	NE 30/2
Composizione	70% COTTON PIMA 30% SILK MULBERRY
Gauge	14
Ply	1
Mano	Soft Plus

Servizio e Disponibilità

Disponibilità	STOCK 4
Colori personalizzati	Si

Sostenibilità

Conformità ZDHC	Si
Conformità REACH	Si
Conformità GB	Si

Tracciabilità

Origine Fibra	USA / China
Paese Filatura	Hungary
Paese tintoria	Turkey
Codice doganale	520643009000

Etichettatura suggerita



Lotti di tintura matasse (KG)

Campionatura	1/1.5/14/20/36/44
Produzione	72/84/128/144/168/256/336

Rigatura & Intarsio

È richiesta una tintura specifica per l'uso previsto al momento dell'ordine del filato. Per maglie con colori a contrasto, si consiglia il lavaggio in acqua con aggiunta fino al 10% di acido acetico, evitando l'uso di ammorbidenti siliconici o basici.

Finissaggio

Eseguire una vaporizzazione delicata per dare forma al capo prima del lavaggio. Procedere con un lavaggio leggero in acqua tiepida per stabilizzare il finissaggio e ridurre al minimo il restringimento. Utilizzare una centrifuga delicata e asciugare in tumbler a una temperatura non superiore a 60–70°C. Durante la stiratura, impiegare abbondante vapore. È fondamentale eseguire test specifici sui propri tessuti a maglia prima di avviare la produzione su larga scala, poiché i risultati possono variare in base ai macchinari, alle impostazioni di tensione e al tipo di punto utilizzato.

SPECIAL CARES

Prima del lavaggio, pressare con abbondante vapore. Procedere poi con un lavaggio max 30° per 4 minuti senza ammorbidenti ed asciugare al massimo a 70°.

TESSITURA

Prima di iniziare la tessitura, si raccomanda di scartare 30gr di filato all'inizio del cono.

Requisiti

SOLIDITÀ LAVAGGIO AD ACQUA A 40° C ISO 105/C06	Scarico su cotone: 4 Variazione colore: 4
SOLIDITÀ AL LAVAGGIO A SECCO ISO 105 D01	Scarico su cotone: 4 Variazione colore: 4
SOLIDITÀ AL SUDORE ACIDO E ALCALINO ISO 105	Scarico su cotone: 4 Variazione colore: 4



VOGUE 14

Maglieria Rettilinea

SOLIDITÀ ALLO
SFREGAMENTO ISO 105 X12

Secco: **4**
Umido - Chiari: **4**
Umido - Medi e Intensi: **3**
Variazione Colore - Chiari: **4**
Variazione Colore - Medi e
Intensi: **3/4**

Pilling (ISO 12945-1:2002)

4

Infiammabilità

CLASS 1 NO INFLAME