



Ne 6/4 COMBED GASED MERCERISED LS

Aguglieria e Cucirino

Scheda Tecnica

Peso	50 g
Lunghezza	125 m
Nm	NM 4/10
Ne	NE 6/4
Composizione	100% COTTON GASED MERCERISED LS
Gauge	7
Mano	Soft

Certificati



Certificati opzionali



Servizio e Disponibilità

Disponibilità	Fast Service
---------------	--------------

Tracciabilità

Paese tintoria	Turkey
----------------	--------

Etichettatura suggerita



Lotti di tintura matasse (KG)

Campionatura	1/1.5/14/20/36/44
Produzione	72/90/105/160/180/210/320/420

Rigatura & Intarsio

È richiesta una tintura specifica per l'uso previsto al momento dell'ordine del filato. Per maglie con colori a contrasto, si consiglia il lavaggio in acqua con aggiunta fino al 10% di acido acetico, evitando l'uso di ammorbidenti siliconici o basici.

Finissaggio

Eeguire una vaporizzazione delicata per dare forma al capo prima del lavaggio. Procedere con un lavaggio leggero in acqua tiepida per stabilizzare il finissaggio e ridurre al minimo il restringimento. Utilizzare una centrifuga delicata e asciugare in tumbler a una temperatura non superiore a 60–70°C. Durante la stiratura, impiegare abbondante vapore. È fondamentale eseguire test specifici sui propri tessuti a maglia prima di avviare la produzione su larga scala, poiché i risultati possono variare in base ai macchinari, alle impostazioni di tensione e al tipo di punto utilizzato.

Requisiti

SOLIDITÀ LAVAGGIO AD ACQUA A 40° C ISO 105/C06	Scarico su cotone: 4 Variazione colore: 4
SOLIDITÀ AL LAVAGGIO A SECCO ISO 105 D01	Scarico su cotone: 4 Variazione colore: 4
SOLIDITÀ AL SUDORE ACIDO E ALCALINO ISO 105	Scarico su cotone: 4 Variazione colore: 4
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO ISO 105 X12	Secco: 4 Umido – Chiari: 3/4 Umido – Medi e Intensi: 3 Variazione Colore – Chiari: 4 Variazione Colore – Medi e Intensi: 3/4