

Scheda Tecnica

Nm	NM 1/13,5
Ne	NE 8/1
Composizione	100% COTTON OPEN END GOTS
Mano	Dry

Certificati



Certificati opzionali



Servizio e Disponibilità

Disponibilità	FULL STOCK SERVICE
Colori personalizzati	Sì

Sostenibilità

Conformità ZDHC	Sì
Conformità REACH	Sì
Conformità GB	Sì

Etichettatura suggerita



Lotti di tintura con (KG)

Campionatura	1/2/3/5/9/20/24/40/44
Produzione	135/180/195/247/375/495/570/990

SPECIAL CARES

Prima del lavaggio, pressare con abbondante vapore.
Procedere poi con un lavaggio max 30° per 4 minuti senza ammorbidenti ed asciugare al massimo a 70°.

Requisiti

SOLIDITÀ LAVAGGIO AD ACQUA A 40° C ISO 105/C06	Scarico su cotone: 4 Variazione colore: 4
SOLIDITÀ AL LAVAGGIO A SECCO ISO 105 D01	Scarico su cotone: 4 Variazione colore: 4
SOLIDITÀ AL SUDORE ACIDO E ALCALINO ISO 105	Scarico su cotone: 4 Variazione colore: 4
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO ISO 105 X12	Secco: 4 Umido - Chiari: 4 Umido - Medi e Intensi: 3 Variazione Colore - Chiari: 4 Variazione Colore - Medi e Intensi: 4